

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ**

Мембрана профилированная

**Gruntflex Landshaft 450 (2мх20м)/(1мх20м)****ТУ 22.21.42-001-85854614-2023**

Наименования показателя	Нормы и предельные отклонения	Методика испытания
Масса 1м2, $\pm 10\%$ гр.	450	ГОСТ 2678
Ширина, м, $\pm 1,5\%$	1; 2	
Длина, м, $\pm 1\%$	20	
Высота выступа, мм	7,8-8,0	
Прочность на сжатие при деформации, кн/м2, $\pm 30\%$	250	ГОСТ 17177-94
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, $\pm 20\%$		ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
- в продольном направлении	250	
- в поперечном направлении	250	
Максимальное удлинение в продольном/поперечном направлении, %, не менее	20	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
Температурный режим, °С	-50...+80	
Класс пожарной опасности	КМ5 (Г4, ВЗ,ДЗ,Т4, РП4)	Федеральный закон №123-ФЗ
Заявленный срок службы, не менее	60 лет	

Материалы не являются токсичными. Использование материалов в обычных условиях, комнатных или атмосферных, не требует особых мер предосторожности.

Рулоны материала должны храниться в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, преимущественно в вертикальном положении при температуре до +50°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов