

БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР PETROMAST 30

Предназначен для обработки бетонных, деревянных и металлических поверхностей для увеличения качества приклеивания, наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, а также перед нанесением битумных мастик и клеев.

- ✓ Увеличение адгезии рулонных кровельных материалов к основанию
- ✓ Увеличение адгезии битумной обмазочной гидроизоляции и битумных клеев
- ✓ Отличная проникающая способность
- ✓ Экономичный расход
- ✓ Простота применения

ОПИСАНИЕ

Битумный праймер (битумная грунтовка) представляет собой состав черного цвета, который производится путем смешивания битума и органических растворителей. Праймер совместим с большинством битумных и битумно-полимерных материалов, обладает высокой проникающей способностью, качественно пропитывает и связывает пыльные загрязнения, увеличивает адгезию рулонных кровельных материалов, битумных мастик и клеев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур, состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +15°C. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Битумный праймер наносится при помощи валика, кисти, швабры или методом распыления. Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды от -10°C до 40°C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ, не менее	60%
Время высыхания при температуре (20±2)°C, не более	24 ч
Температура размягчения (по методу кольца и шара) сухого остатка (КиШ), не менее	70°C
Условная вязкость в пределах	120-200 с
Средний расход	0,3 л/м ²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до 40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы с праймером проводить на открытом воздухе, не курить. Битумный праймер огнеопасен.